























Таблица цветов масляных красок Royal Dali

<p><u>Zinc white (lins.oil)</u> Белила цинковые</p>  <p>+++ 104 PW4</p>	<p><u>Titan. white (lins.oil)</u> Титан белый</p>  <p>+++ 118 PW6/PW4</p>	<p><u>Lemon yellow (lins.oil)</u> лимонно-желтый</p>  <p>+++ 205 PY3/PW6</p>	<p><u>Kadmium yellow light</u> Кадмий желтый светлый</p>  <p>+++ 208 PY35</p>
<p><u>Yellow ochre (lins.oil)</u> Желтая охра</p>  <p>+++ 227 PY42.</p>	<p><u>Raw siena (lins.oil)</u> Сырая Сиена</p>  <p>+++ 234 PY43</p>	<p><u>Cadmium red Deep</u> Кадмий красный темный</p>  <p>+++ 306 PR308</p>	<p><u>Azo red Light (lins.oil)</u> Азо Красный Светлый</p>  <p>++ 312 P034</p>
<p><u>Carmine (lins.oil)</u> Карминный</p>  <p>++ 318 PR83/PR57:1</p>	<p><u>Light oxide red (lins.oil)</u> Оксид Красный Светлый</p>  <p>+++ 339 PR101</p>	<p><u>Deep brown (lins.oil)</u> Темно-коричневый</p>  <p>+++ 402 P.Br7</p>	<p><u>Raw umber (lins.oil)</u> Умбра сырая</p>  <p>+++ 408 PBr7</p>
<p><u>Ultramarine</u> Ультрамарин</p>  <p>+++ 504 RB29</p>	<p><u>Prussian blue (lins.oil)</u> Берлинская лазурь</p>  <p>+++ 508 RB27</p>	<p><u>Cobalt blue ultramarine</u> Синий кобальт ультрамарин</p>  <p>+++ 512 RB29</p>	<p><u>Cerulean blue phtalo</u> Лазурно-голубой фтало</p>  <p>+++ 535 PB15/PW6</p>
<p><u>Mars violet (lins.oil)</u> Марс фиолетовый</p>  <p>+++ 538 PR101</p>	<p><u>Phtalo turquoise blue</u> Бирюзово-голубой фтало</p>  <p>+++ 565 PB15/PG7/PW6</p>	<p><u>Chromium oxide green</u> Оксид хрома зеленый</p>  <p>+++ 668 RG17</p>	<p><u>Phthalo green (lins.oil)</u> Фтало зеленый</p>  <p>+++ 675 PG7</p>
<p><u>Ivory Black (lins.oil)</u> Черная слоновая кость</p>  <p>+++ 701 PBk9</p>	<p><u>Lamp Black (lins.oil)</u> Чёрная Лампа</p>  <p>+++ 702 PBk9/PB29</p>		

Степень светостойкости	Номера цветов	Пигменты
<p>+++ = не менее 100 лет светостойкости в музее условия</p> <p>++ = 25 - 100 лет светостойкости в музейных условиях</p> <p>+ = 10 - 25 лет светостойкости в музейных условиях</p> <p>o = 0 - 10 лет светостойкости в музейных условиях</p>	<p>№104 - №702</p>	<p>PW4 PW6 PY3 PY35 PY42 PY43 PR57 PR83 PR308 PR101 PB15 RB27 PB29 PBk9 PG7 RG17 P.Br7 PBr7</p>